

Technische informatie


Conti® Classic Allgrund

Aromaatvrije universele grondverf met actieve anti-roest pigmenten

Productinformatie

Inzetgebied Een universele hechtprimer voor diverse ondergronden zoals ijzer, staal, zink, aluminium, koper, harde kunststoffen en hout. Snel en economisch af te werken met de Conti® Classic Satin, Conti® Classic Brillant en Conti® Classic Regutop afwerklakken.

Eigenschappen Aromaatvrij, sneldrogend en mild geurend. In hoge mate bestand tegen olie en benzine en voldoet aan de hoge eisen van corrosiebestendigheid.



- Zeer goede kantafdekking
- Temperatuurbestendig tot 80 °C
- Biedt een actieve bescherming tegen roest
- Hoog dekkend vermogen



Technische data

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Bindmiddelbasis | Speciale kunsthars | Toepassingsgebied | Binnen en buiten |
| Specifiek gewicht | Ca. 1.320 g/cm ³ | Verpakkingsgrootte | 750 ml en 2,5 l. |
| Verbruik [1] | 100-150 ml/ m ² | Opslag [2] | Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar |
| Glansgraad | Mat | EU-VOC-grenswaarde | (Cat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bevat max. 500 g/l. |

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In de ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient draagkrachtig, vrij van vet, vuil, los-roest en walshuid te zijn. Ontroestingsgraad Sa 2 1/2 (ontroest door stralen) of St 3 (met de hand ontdaan van roest) dient bereikt te worden. Onder normale omstandigheden volstaat een grondlaag met **Conti® Classic Allgrund**. Bij ruwere oppervlakken dienen twee lagen aangebracht te worden. Overlakken kan al na 12 uur plaatsvinden met de gebruikelijke nitroverf, kunststofverf of 2K-afwerklagen. Het oplossen van de Allgrund versterkt de tussenhechting en beïnvloedt de laagopbouw niet negatief.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Droogtijden | Stofdroog | tastdroog | overschilderbaar |
| | 2 uur | 4- 6 uur | 24 uur |

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C. Bij koeler, vochtiger weer en/of een grotere laagdikte een langere droogtijd aanhouden.

Schoonmaken van gereedschap Gereedschap tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschap direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloed bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl

Technische informatie

Conti[®] Classic Allgrund

Aromaatvrije universele grondverf met actieve anti-roest pigmenten

Belangrijk

- Speciale aandacht** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken.
- Kenmerken** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken.
Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@conticoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl