

Technische informatie

# Classic Brilliant

High solid hoogglanslak voor hoogwaardig schilderwerk

## Productomschrijving

**Toepassingsgebied** Aromaatvrije, glanzende kunstharslak voor het afwerken van voorbehandelde ondergronden, zowel binnen als buiten.

**Eigenschappen** Goede dekkraft, uitstekend verloop, zeer goede vulkracht, glansstabil, eenvoudig te verwerken, stoot- en slagvast, weerbestendig.



- Oplosmiddelhoudend
- Voor binnen en buiten
- Goed dekkend vermogen
- Uitstekend verloop



## Technische data

<b>Bindmiddelbasis</b>	Alkydhars	<b>Verpakkingsgrootte</b>	1 l en 2,5 l.
<b>Specifiek gewicht</b>	ca. 1,228 kg/l afhankelijk van de kleur	<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen en buiten
<b>Verbruik</b> [1]	ca. 100 - 125 ml/m <sup>2</sup>	<b>Opslag</b> [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
<b>Glansgraad</b>	Glanzend	<b>EU-VOC-Grenswaarde</b>	(Cat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m<sup>2</sup> per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed roeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

## Inzetgebied en toepassingen

**Ondergrond** De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Ondergrond, afhankelijk van diens aard, adequaat voorbehandelen en gronden. Neem kennis van VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.

Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks): ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton® IG**.

Gecorrodeerd en voor corrosie gevoelig ijzer en metaal voorbehandelen met **Conti® Classic Allgrund**.

Als grondlaag **Conti® Prima Vite grondverf** gebruiken.

**Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

**Verwerking** Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijden	Stofdroog	Tastdroog	overschilderbaar	uitgehard
	5 uur	8 uur	24 uur	ca. 7 dagen

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C. Bij koeler, vochtiger weer en/of een grotere laagdikte een langere droogtijd aanhouden.

Een snellere droging en de specifieke eigenschappen kunnen met **Conti® Classic Härter** geoptimaliseerd worden. Mengverhouding; lak -harder 10:1.

**Schoonmaken van gereedschap** Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@conticoatings.nl](mailto:info@conticoatings.nl)

Technische informatie

## Classic Brilliant

High solid hoogglanslak voor hoogwaardig schilderwerk

### Belangrijk

- 
- Aandachtspunten** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!  
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.  
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur terecht laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken.
- Kenmerken** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken.  
Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.  
E-Mail: [info@conticoatings.nl](mailto:info@conticoatings.nl) of tel: 031 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

**CONTI COATINGS BENELUX BV**

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@conticoatings.nl](mailto:info@conticoatings.nl)