

Technische informatie

ContiPur[®] Satin - Wit

Waterverdunbare, zijdeglanslak voor binnen en buiten

Productomschrijving

Toepassingsgebied

Een hoog- elastische blanke lak op basis van PU-Acrylaat voor hout, parket en meubelen, nieuw of met oude kleurloze laklagen. Ook te gebruiken voor non-ferro metalen na een adequate voorbehandeling.

Eigenschappen



Dispersielak volgens DIN 55 945. Zeer goede verwerkingseigenschappen, waterverdubaar, kleurstabiel, glanzend/zijdeglanzend opdrogend. Het heeft een geringe thermoplasticiteit, absoluut kleurstabiel, geen vergeling, UV-stabiel, hoog dekkend vermogen en een goede kantafdekking. Daarnaast is het product vrij van isocyanaten, isoleert het weekmakers en is het zuur- en alkalibestendig.

- Hoge wrijf- en krasbestendigheid
- Oplosmiddelarm
- Voor binnen en buiten
- Waterdampdoorlatend



Technische data

Bindmiddelbasis	PU Acrylaatdispersie volgens DIN 55 947.	Verpakkingsgrootte	750 ml & 2,5 l.
Specifiek gewicht	Ca. 1,28 kg/l.	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	120-150 ml/m ²	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Glansgraad	Zijdeglans: 20-25 E onder een hoek van 60° C	EU-VOC-Grenswaarde	(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010) Het VOC-gehalte bevat max. 130 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In de ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Oude verflagen opschuren en ontstoffen. De ondergrond dient adequaat voorbehandeld en gegrond te zijn.

Hout Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks): ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton[®] IG**. Tropisch of inhoudsstofrijk hout eerst voorbehandelen met **ContiPur[®] Gloss Klarlack + Härter** (mengverhouding 10:1). De houtvochtigheid mag niet hoger dan 15% zijn.

Universal primer Na bovengenoemde Tiefgrund behandeling ook geschikt voor stucwerk, schoon metselwerk, vezelcement, beton en andere minerale ondergronden zoals baksteen, tegels of natuursteen kan **ContiPur[®] Satin** pas worden verwerkt na een voorbehandeling met Tiefgrund. Geschikt voor hard PVC, Polystyrol, ABS, GFK, Pur-schuim en soortgelijke kunststoffen. Niet geschikt voor polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en met mineralen verbeterde fasen-cementplaten (Glasal) of kunstharlakken met een oppervlakte glijmiddel, zoals nitro-celluloselak.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Het product bij verspuiten met maximaal 10% water verdunnen. De materiaalkleur kan met behulp van **Conti[®] ProfiColor[®]** mengtechnologie worden aangepast. Voor gebruik goed omroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Bij opeenvolgende lagen met **ContiPur[®] Satin** moet tussendoor geschuurd worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl

Technische informatie

ContiPur[®] Satin - Wit

Waterverdunbare, zijdeglanslak voor binnen en buiten

Droogtijden	Stofdroog 1 uur	Tastdroog Ca. 2 uur	Schuurbaar [1] 6-8 uur	Doorgehard 1 week
-------------	--------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden.

[1] Tussenschuren wordt aangeraden, bijvoorbeeld met een 'scotch brite'.

Schoonmaken van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.

Belangrijk

Aandachtspunten VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.
Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Dit product kan vermoedelijk de vruchtbaarheid beïnvloeden of de ongeboren vrucht schade berokkenen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees voor gebruik het veiligheidsblad! Indien medisch advies nodig is, toon dit blad of het etiket aan de arts. Na gebruik goed afsluiten. Inhoud + verpakking volgens voorschrift afvoeren.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@conticoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl