

Technische informatie

Classic Satin

High solid zijdeglanslak voor hoogwaardig schilderwerk

Productinformatie

Toepassingsgebied Aromaatvrije, zijdeglanzende kunstharslak voor het lakken van voorbereekte ondergronden, zowel binnen als buiten.

Eigenschappen Goede dekkracht, uitstekend verloop, zeer goede vulkracht glansstabil, eenvoudig te verwerken, stoot- en slagvast, weerbestendig



- Oplosmiddelhoudend
- Voor binnen en buiten
- Zeer goed dekkend vermogen
- Uitstekend verloop



Technische data

Bindmiddelbasis	Alkydhars	Glansgraad	Zijdeglans
Specifiek gewicht	ca. 1,565 kg/l afhankelijk van de kleur	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	ca. 100 - 125 ml/m ²	Opslag [3]	Koel en droog ca. 1 jaar
Verpakkingsgrootte	1 l en 2,5 l.	EU-VOC-grenswaarde	(cat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m² per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond moet stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Ondergronden dienen, afhankelijk van hun aard, adequaat voorbehandeld te worden en goed gegrond. Neem kennis van VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.

Hout Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks), ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton® IG**.

Gecorrodeerd en voor corrosie gevoelig ijzer en metaal voorbehandelen met **Conti® Classic Allgrund**.

Als grondlaag **Conti® Prima Vite grondverf** gebruiken.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijden	Stofdroog	Tastdroog	Overschilderbaar	doorgehard
	5 uur	8 uur	24 uur	ca. 7 dagen

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C. Bij koeler, vochtiger weer en/of een grotere laagdikte een langere droogtijd aanhouden.

Een snellere droging en de specifieke eigenschappen kunnen met **Conti® Classic Härter** geoptimaliseerd worden. Mengverhouding lak: harder 10:1.

Reinigen van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl

Technische informatie

Classic Satin

High solid zijdeglanslak voor hoogwaardig schilderwerk

Belangrijk

- Speciale aandacht** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur terecht laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken.
- Kenmerken** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaat; kan allergische reacties veroorzaken.
Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in dit technisch informatieblad niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@conticoatings.nl en tel: +31 (0)88 027 55 00.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl