

Technische informatie

Classic Regutop[®] Semi-Gloss

Ventilerende high solid lak voor hoogwaardig aflakwerk op houten bouwdelen

Productinformatie

Aromaattvrije, ventilerende kunstharslak voor verfsystemen op maatvoerende houten delen, zowel voor binnen als buiten. Vochtregulerend, blokvast, hoogglans, weerbestendig, uitstekend verloop, eenvoudig te verwerken.



- Oplosmiddelhoudend
- Voor binnen en buiten
- Vochtregulerend
- Grond-, tussen- en afwerklaag



Technische data

Bindmid- delbasis	Alkydhars	Toepas- singsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	100 – 125 ml/m ²	Verpak- kingsgroot- te	1,0 l. en 2,5 l.
Specifiek gewicht	Ca. 1,242 kg/l afhankelijk van de kleur	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar.
Glans- graad	Hoogglans	EU-VOC- Grenswaar- de	(Cat. A/d): 300 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m² per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond moet stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Ondergronden dienen, afhankelijk van hun aard, adequaat voorbehandeld te worden en goed gegrond. Neem acht van VOB, deel C, DIN 18 363 en de betreffende BFS-productbladen.

Hout

Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks), ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton[®] IG**. De oppervlakte houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen.

Metaal

Gecorrodeerd en corrosiegevoelig ijzer en metaal voorbehandelen met **Conti[®] Classic Allgrund**.

**Materiaal
instelling**

Dit product kan direct worden verwerkt. Voor gebruik goed doorroeren en de verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerking

Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %.

Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst

Droogtijden

Stofdroog	Tastdroog	Overschilderbaar	Uitgehard
4 uur	8 uur	24 uur	ca. 7 dagen

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C. Bij koeler, vochtiger weer en/of een grotere laagdikte een langere droogtijd aanhouden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelstellingen kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl

Technische informatie

Classic Regutop[®] Semi-Gloss

Ventilerende high solid lak voor hoogwaardig aflakwerk op houten bouwdelen

Schoonmaken van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Belangrijk

- Speciale aandacht** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur laten komen.
- Kenmerken** De ondergrond bij verwerken afdekken.
- Technisch advies** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@conticoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@conticoatings.nl